

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Antivegetativa formulata per fornire protezione antivegetativa con una mano sia a barche a vela che a motore (sino a 25 nodi).

* Protezione antivegetativa stagionale

* Non è necessario, nella maggioranza dei casi, isolare l'antivegetativa preesistente

* Non necessita carteggiatura prima della riapplicazione

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YBA203-Bianco Perla, YBA210-Blu, YBA234-Blu Scuro, YBA255-Rosso, YBA295-Nero
Finitura	Opaca
Peso Specifico	1.6
Volumi Solidi	49% media
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	440 g/lit
Pezatura	750 ml 2,5 lt

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

Essiccazione

	5°C	15°C	23°C	35°C
Fuori polvere [ISO]	1ore	45minuti	30minuti	20minuti
Immersione	7ore	5ore	2ore	2ore

Nota: Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-15°C - 3 mesi; 23°C - 2 mesi; 35°C - 1 mese.

Ricopertura

Temperatura del supporto

	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ricoperto con								
Cruiser UNO	16ore	indef.	10ore	indef.	6ore	indef.	4ore	indef.

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione

SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA:

In Buone Condizioni: Sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con Primocon.

In Cattive Condizioni: Utilizzare Interstrip per rimuovere tutte le tracce di antivegetative.

PRIMERIZZAZIONE: Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.

VTR NUDA: Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.

ACCIAIO/FERRO: Interprotect o Primocon
PIOMBO: Etch Primer seguito da Interprotect o Primocon.
LEGNO: Preservare, se necessario, con Intertox. Primerizzare con Interprotect o Primocon.

Metodo	Applicare una sola mano. E' necessaria l'applicazione di due mani alla prima stagione, se si applica su uno scafo nuovo o dove l'antivegetativa sia stata totalmente rimossa o sia in cattive condizioni. Si raccomanda l'applicazione di 2 mani su pattini, bagnasciuga, timone e chiglia.
Suggerimenti	Miscelazione Mescolare bene prima dell'uso. Diluente YTA085 Diluente N.3 Diluizione La diluizione non è raccomandata. Solvente di Pulizia YTA085 Diluente N.3 Controllo della ventilazione e dell'umidità Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo. Spruzzo Airless Pressione: 176-210 bar. Diametro ugello: 2180. Altro Per l'applicazione a spruzzo Airmix: Pressione: 2,5 bar. Diametro ugello: 20-113. Il colore reale apparirà dopo l'immersione. E' importante applicare il quantitativo di prodotto calcolato in base alle indicazioni della resa pratica, eventualmente con una mano supplementare. E' molto importante rispettare gli spessori consigliati, per ottenere le prestazioni previste.
Punti Importanti	Per prevenire una cattiva prestazione assicurarsi di applicare il quantitativo corretto di pittura (vedi resa pratica) La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo -5°C e massimo 35°C. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo -5°C e massimo 35°C. La temperatura superficie dovrebbe essere compresa tra minimo 1°C sopra il punto di rugiada e massimo 35°C.
Compatibilità/Substrati	VTR, Legno, Acciaio/Ferro, Piombo. Non adatto per uso sopra Alluminio/Leghe Leggere o Superfici Zincate. Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato. Non è compatibile con cicli VC17 m. per ulteriori informazioni metteteVi in contatto con International.
Numero di Mani	1-2 mani come da specifica
Resa	(Pratica) - 8.50 (m ² /lt) a pennello; 3,0 m ² /lt spruzzo.
Spessore Film Asc. Raccomandato	52 micron asciutti a pennello
Spessore Film Bag. Raccomandato	106 micron bagnati a pennello
Metodi di applicazione	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless, Airmix

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Cruiser UNO è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. TRASPORTO: Cruiser UNO deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
Sicurezza	GENERALE: Contiene biocidi. Le antivegetative devono essere carteggiate ad umido. Non carteggiare mai le antivegetative a secco o rimuoverle a fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

I residui di Cruiser UNO non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

NOTE IMPORTANTI

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

 [®], International [®], il logo Akzo Nobel e i prodotti citati in questa pubblicazione sono marchi registrati o sotto licenza Akzo Nobel.

Indirizzi Regionali

Head Office

International Paint Ltd
P O Box 20980
Oriental House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region

International Paint Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region

International Paint Singapore
(Pte) Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region

International Paint
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region

International Paint LLC
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region

International Paint
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Rif: 05000362
Data 9-Oct-2007
emissione: 13-Jun-2007
Sostituisce: