

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Micron Extra (Professional) è un'antivegetativa erodente di forza elevata che procura una protezione bistagionale. Formulata con la Tecnologia Biolux™, per ottimizzare il controllo dell'efficacia dei biocidi, Micron Extra (Professional) è estremamente efficace anche in condizioni vegetative difficili. Micron Extra (Professional) non contiene biocidi organostannici ed è conforme alla Convenzione IMO sulla limitazione dei sistemi antivegetativi dannosi (AFS/CONF/26).

\* Multistagionale - fornisce sino a 2 stagioni di protezione

\* Prestazioni "Premium" - la formulazione ultra-forte offre una protezione extra anche in zone a forte attività biologica

\* La tecnologia erodente evita l'accumulo di spessore nel tempo

\* Esente stagno - il suo impiego non è vincolato dalle leggi relative ai composti organostannici e permette la massima libertà di navigazione

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

<b>Colore</b>	YBA904*-Bianco Dover, YBA920*-Blu, YBA924*-Verde, YBA929*-Blu Scuro, YBA944*-Rosso, YBA994*-Nero
<b>Finitura</b>	Opaca
<b>Peso Specifico</b>	2.0
<b>Volumi Solidi</b>	60% media
<b>Vita da scaffale media</b>	2 anni
<b>VOC</b>	348 g/lit
<b>Pezatura</b>	5 lt 20 lt

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

#### Essiccazione

	5°C	15°C	23°C	35°C
Fuori polvere [ISO]	1ore	45minuti	30minuti	20minuti

**Nota:** Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-35°C - 12 mesi

#### Ricopertura

##### Temperatura del substrato

Ricoperto con	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Micron Extra (Professional)	16ore	indef.	10ore	indef.	6ore	indef.	4ore	indef.

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

**Preparazione** **SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA:**  
**In Buone Condizioni:** Sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Seguire le indicazioni

relative a carteggiatura, primerizzazione, compatibilità. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con Primocon.

**In Cattive Condizioni:** Utilizzare Interstrip per rimuovere tutte le tracce di antivegetative.

**PRIMERIZZAZIONE:** Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.

**VTR NUDA:** Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.

**ACCIAIO/FERRO:** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**PIOMBO:** Etch Primer seguito da Interprotect o Primocon.

**LEGNO:** Preservare, se necessario, con Intertox. Primerizzare con Interprotect o Primocon.

<b>Metodo</b>	Applicazione a rullo/pennello: Per le massime prestazioni, applicare 2 mani in carena e 3 mani su galleggiamento, timone, chiglia ecc. per stagione. Per ottenere una protezione antivegetativa bistagionale, applicare 3 mani generali ed una quarta mano sulle appendici di carena, chiglia, bagnasciuga. Più prodotto si applica, maggiore è la protezione antivegetativa. Applicazione a spruzzo airless: Grazie al maggiore spessore raggiungibile, l'applicazione di due mani consentirà una protezione per due stagioni. Dopo l'applicazione dell'antivegetativa, la barca può rimanere fuori dall'acqua fino a 12 mesi prima del varo.
<b>Suggerimenti</b>	<b>Miscelazione</b> Mescolare bene prima dell'uso. <b>Diluente</b> YTA085 Diluente N.3 <b>Diluizione</b> La diluizione non è raccomandata. <b>Solvente di Pulizia</b> YTA085 Diluente N.3 <b>Spruzzo Airless</b> Pressione: 176-210 bar. Diametro ugello: 2180. <b>Altro</b> Per l'applicazione a spruzzo Airmix: Pressione: 2,5 bar. Diametro ugello: 20-113. Il colore reale apparirà dopo l'immersione. E' importante applicare il quantitativo di prodotto calcolato in base alle indicazioni della resa pratica, eventualmente con una mano supplementare. Per prestazioni massime, è importante applicare allo spessore raccomandato.
<b>Punti Importanti</b>	Per prevenire una cattiva prestazione assicurarsi di applicare il quantitativo corretto di pittura (vedi resa pratica) La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo -5°C e massimo 35°C. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo -5°C e massimo 35°C. La temperatura superficie dovrebbe essere compresa tra minimo 1°C sopra il punto di rugiada e massimo 35°C.
<b>Compatibilità/Substrati</b>	VTR, Legno, Acciaio/Ferro, Piombo. Non adatto per uso sopra Alluminio/Leghe Leggere o Superfici Zincate. Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato.
<b>Numero di Mani</b>	2-3 a pennello/rullo (1 stagione). 3-4 a pennello/rullo (2 stagioni). 2 a spruzzo-airless (2 stagioni).
<b>Resa</b>	(Teorica) - 10.00 (m <sup>2</sup> /lt) a pennello; 3,0 m <sup>2</sup> /lt spruzzo.
<b>Spessore Film Asc. Raccomandato</b>	60 micron asciutti a pennello/rullo, 150 micron a spruzzo airless
<b>Spessore Film Bag. Raccomandato</b>	100 micron bagnati a pennello/rullo, 250 micron a spruzzo airless
<b>Metodi di applicazione</b>	Spruzzo Airless, Airmix, Pennello, Rullo

## TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio

INFORMAZIONI GENERALI:

l'immagazzinaggio.

## Sicurezza

**GENERALE:** Contiene biocidi. Le antivegetative devono essere carteggiate ad umido. Non carteggiare mai le antivegetative a secco o rimuoverle a fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

**SMALTIMENTO:** Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

I residui di Micron Extra (Professional) non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

## NOTE IMPORTANTI

*L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.*

 e International sono marchi registrati della Akzo Nobel.

## Indirizzi Regionali

### Head Office

International Paint Ltd  
P O Box 20980  
Oriol House  
16 Connaught Place  
London W2 2ZB  
United Kingdom  
tel: +44 (0) 171 479 6000  
fax: +44 (0) 171 479 6500

### European Region

International Paint Ltd  
Stoneygate Lane  
Felling, Gateshead  
Tyne & Wear NE10 0JY  
United Kingdom  
tel: +44 (0) 191 469 6111  
fax: +44 (0) 191 438 3977

### Asia Region

International Paint Singapore  
(Pte) Ltd  
449 Tagore Industrial Avenue  
01-03 Hong Joo Industrial  
Building  
Singapore 787820  
tel: +65 6453 1981  
fax: +65 6453 1778

### Australasia Region

International Paint  
115 Hyde Road  
Yeronga, Brisbane  
Queensland 4104  
Australia  
tel: +61 (0) 7 3892 8866  
fax: +61 (0) 7 3892 4287

### North America Region

International Paint LLC  
2270 Morris Avenue  
Union  
New Jersey 07083  
USA  
tel: +1 (0) 908 686 1300  
fax: +1 (0) 908 686 8545

### South America Region

International Paint  
Rod Rap tavares, KM 18.5  
Predio Administrativo 11  
Butanta CEP 05577-300  
Sao Paulo, Brazil  
tel: +55 (0) 11 3789 2000  
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Rif: 05000377  
Data 7-Jun-2007  
emissione: 12-Oct-2006  
Sostituisce: