

# Liquid Rubbing

## Boatcare

Pulizia e Lucidatura



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto liquido lucidante che ripristina lo splendore originale del gelcoat ed altre superfici pitturate. Non contiene cera o silicone. Adatto sia per lucidature manuali che meccaniche (800-1000 rpm).

\* Facile da usare

\* Rimuove graffi leggeri e piccole ossidazioni

\* Adatto anche per impiego caravan e mobili da giardino

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YMB825
Peso Specifico	1.06
Volumi Solidi	13%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	158 g/lt
Pezatura	500 ml

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

#### Essiccazione

#### Ricopertura

#### Temperatura del supporto

Ricoperto con	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

<b>Preparazione</b>	Pulire con Super Cleaner. Sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare.
<b>Metodo</b>	Applicare Liquid Rubbing con un panno asciutto e pulito utilizzando movimenti circolari. L'impiego di una lucidatrice meccanica (800 - 1000 giri p.m.) è il metodo più efficace. Lucidare la superficie con un panno asciutto e pulito. Proteggere la superficie con Marine Polish, Marine Wax o UV Wax Sealer.
<b>Suggerimenti</b>	Miscelazione - Agitare bene prima dell'uso.
<b>Punti Importanti</b>	Evitare di lavorare con i raggi solari diretti. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura del supporto deve essere minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.
<b>Compatibilità/Substrati</b>	Adatto per uso sulle superfici in VTR e superfici pitturate.

### TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

<b>Immagazzinaggio</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI:</b> Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Liquid Rubbing è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. <b>TRASPORTO:</b> Liquid Rubbing deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
<b>Sicurezza</b>	<b>GENERALE:</b> Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. <b>SMALTIMENTO:</b> Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Liquid Rubbing non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

### NOTE IMPORTANTI

*L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in*

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Liquid Rubbing  
Boatcare  
Pulizia e lucidatura



---

*questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.*

---

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Rif:3195 Liquid Rubbing Data emissione:17/08/2017