Yacht Systems S.r.l.
Piazza Tommaseo 4 - 34121 Trieste - ITALY
Phone +39 040 3783 911 - Fax +39 040 3783 906
info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it

© Used Under Licence Of Chemval S.r.l.

Fibrodur

Codice: **6790....**

primer impregnante per legno

- ALTA PENETRAZIONE
- BICOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA
- PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE
- FILTRO UV NEI COLORATI

CARATTERISTICHE

Primer turapori poliuretanico bicomponente per legno. Ad alta capacità di penetrazione, consente di dare al supporto un'ottima impermeabilità. Da impiegare principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo. Correttamente applicato non porta alla formazione di un film ma penetra nel supporto. Nella versione incolore mantiene la tinta originale del legno, nei colorati permette di tinteggiare il supporto evidenziandone la fibra naturale del legno. Sovraverniciabile con una vasta gamma di prodotti quali Plastolite ^{pro}, Ticoprene Yachting, Eurogel, Timber Gloss, Wood Gloss, Wood Mat e Resina 2000.

DATI TECNICI

Meccanismo di indurimento:	evaporazione del solvente e reticolazione chimica
Peso specifico:	0,98 ± 0.02 kg/l
Solidi in volume:	25 %
Flash point:	+5°C
Aspetto del film:	satinato
Tinta:	trasparente, mogano, noce, teak
Confezioni:	0,75 L

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Legno nuovo: applicare direttamente su legno nudo e pulito previa leggera carteggiatura.
Legno vecchio: asportazione totale del vecchio ciclo mediante sverniciatore/fiamma/ raschietto/ carteggiatura.

PROCEDURE DI APPLICAZIONE

Stendere il prodotto con un pennello morbido o tampone in modo da impregnare e bagnare uniformemente la fibra del legno. Si consiglia una carteggiatura superficiale con grana n. 180 prima di continuare il ciclo con le mani a finire. Il prodotto è molto fluido quindi pronto all'uso senza l'aggiunta di diluente.
Nel caso delle versioni colorate si raccomanda sempre di applicare la prima mano colorata e la seconda neutra o colorata a seconda dell' intensità di colore desiderata.

Veneziani YACHTING

Fibrodur

DATI APPLICATIVI

Codice: **6790....**

Essiccazione completa (20°C):	3 giorni	
Pot life (20°C):	4 ore	
Temperatura di applicazione min/max:	+5/+35 °C	
Induritore:	**6790.999**	
Rapporto di impiego in volume:	~2:1 (65:35)	
Rapporto di impiego in peso:	62:38	
Diluente:	5780	solo per pulizia
Spessore film umido per mano:	80 µ	
Spessore film secco per mano:	20 µ	
Resa teorica per mano:	12,5 m^2/l	
Tempo di ricopertura a 20°c	minimo 12 ore	massimo 48 ore
Numero di mani:	1-2	

Note:

NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione in spazi ristretti, ed il seguente periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad un'adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche. Si raccomanda l'uso di occhiali, maschere, guanti, e indumenti protettivi.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Aggiornato il 12-1-09